

# Protex Seal 57

## Impermeabilizante cementicio de acabado fino

**Protex Seal 57** es un sistema impermeabilizante de dos componentes predosificados que se comporta como una pintura selladora cementicia de acabado fino. Se presenta en diferentes colores: Blanco, Gris, Celeste.

### *Ventajas*

---

Permite obtener un acabado decorativo.  
Fácil de aplicar otorgando efectiva protección impermeable  
Presenta considerable resistencia a la flexión y aumenta su adhesión al sustrato.  
Resiste los efectos de sumersión constante en el agua.  
Mayor vida útil que pinturas cementicias standard.  
Puede ser aplicado a superficies húmedas. Es compatible con hormigón y mampostería convirtiéndose en parte de la estructura.

### *Usos*

---

Impermeabiliza: hormigón, ladrillos, bloques, y toda mampostería de interiores y exteriores. También se recomienda como capa de acabado sobre **Protex Seal 77**, para obtener terminaciones finas.  
Apto para sótanos, acabados de superficies gunitadas, piscinas de enlucido cementicio, ladrillos, losas de bloque o piedra, tanques de agua, túneles, piscinas, cisternas, cimientos, sótanos y silos, etc..  
Se emplea como enduido de paneles de piedra caliza.

### *Aplicación*

---

#### *Preparación de la superficie:*

Superficie ideal para aplicar el sistema:

Firme: quitar todos aquellos sectores flojos, descascarados y no resistentes.

Limpia: eliminar pinturas, aceites, lociones bronceadoras o cualquier elemento extraño a la estructura.

Lavado con ácido y luego enjuagar la superficie con agua limpia.

Porosa: para un mejor anclaje del sistema **Protex Seal 57**.

Húmeda: para garantizar un curado lento del **Protex Seal 57**.

Sana: reparar todas las fisuras, grietas, juntas, agujeros o roturas con **Concretex** o **Protex Tap**.

#### *Mezclado:*

Mezclar 20 Kg de **Protex Seal 57** con un bidón de 10 Kg de **Protex Seal n° 2** hasta obtener una masa homogénea de consistencia cremosa que permita ser aplicada a brocha o pistola. (Dejar reposar la mezcla durante 10' a 15' para su humectación).

**Protex Seal 57** fragua lentamente, por lo tanto mezclar la cantidad que pueda aplicarse en una hora y a temperatura ambiente superior a 4°C.

Utilizar la misma cantidad de líquido de empaste en cada amasada, para lograr uniformidad de color.

Impermeabilizantes

**PROTEX**

## *Colocación:*

Aplicar **Protex Seal 57** uniformemente con brocha o pistola, asegurar la completa cobertura de la superficie a tratar. No retocar.

Para aplicar dos manos utilizar en la primera, brocha de fibra y en la segunda (capa de acabado lisa y uniforme) brocha o pistola. Realizado el tratamiento, mantenerlo húmedo durante varias horas.

Cuando se aplica en piletas, para ponerlas en servicio dejar transcurrir por lo menos 72 hs. luego de la última mano.

## **Consumo**

---

Aproximadamente 0.5 kg a 0.8 kg / m<sup>2</sup> / mano de aplicación dependiendo del estado de absorción y rugosidad del sustrato.

## **Almacenar**

---

Vida útil: 6 meses en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. El ambiente recomendado debe estar comprendido entre los 5 y 30 ° C ya que por debajo y por sobre estas temperaturas, el material puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

## *Advertencias:*

Es muy importante hacer la aplicación sobre sustratos con temperaturas superiores a los 3 °C por encima de la de punto de rocío para evitar condensación de agua en la superficie del producto durante el curado.

Humedecer previamente el sustrato.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C.

## **Observaciones**

---

*Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.*

