

Protex Seal 67

Impermeabilizante cementicio de acabado fino y pintura

Protex Seal 67 es un sistema impermeabilizante de dos componentes predosificados que se comporta como una pintura selladora cementicia de acabado fino.

Ventajas

Permite obtener un acabado similar a un fino decorativo (fino y pintura).
Fácil de aplicar otorgando efectiva protección impermeable
Presenta considerable resistencia a la flexión y aumenta su adhesión al sustrato.
Resiste los efectos de alta precipitación y adersiones climáticas.
Mayor vida útil que pinturas cementicias standard.
Puede ser aplicado a superficies húmedas.
Es compatible con hormigón y mampostería convirtiéndose en parte de la estructura.

Usos

Impermeabiliza: hormigón, ladrillos, bloques, y toda mampostería de interiores y exteriores.
También se recomienda como capa de acabado sobre **Protex Seal 77**, para obtener terminaciones finas y decorativas..
Apto como capa impermeable y acabado sobre revoque, ladrillos, losas de bloque o piedra.

Aplicación

Preparación de la superficie:

Superficie ideal para aplicar el sistema:

Firme: quitar todos aquellos sectores flojos, descascarados y no resistentes.

Limpia: eliminar pinturas, aceites, lociones bronceadoras o cualquier elemento extraño a la estructura.

Lavado con ácido y luego enjuagar la superficie con agua limpia.

Porosa: para un mejor anclaje del sistema **Protex Seal 67**.

Húmeda: para garantizar un curado lento del **Protex Seal 67**.

Sana: reparar todas las fisuras, grietas, juntas, agujeros o roturas con **Concretex** o **Protex Tap**.

Mezclado:

Mezclar 20 Kg de **Protex Seal 67** con un bidón de 10 Kg de **Protex Seal n° 2** hasta obtener una masa homogénea de consistencia tal que permita ser aplicada a brocha o pistola. (Dejar reposar la mezcla durante 10' a 15' para su humectación).

Protex Seal 67 fragua lentamente, por lo tanto mezclar la cantidad que pueda aplicarse en una hora y a temperatura ambiente superior a 4°C.

Utilizar la misma cantidad de líquido de empaste en cada amasada, para lograr uniformidad de color.

Impermeabilizantes

PROTEX

Colocación:

Aplicar **Protex Seal 67** uniformemente con brocha o pistola, asegurar la completa cobertura de la superficie a tratar. No retocar.

Para aplicar dos manos utilizar en la primera, brocha de fibra y en la segunda (capa de acabado lisa y uniforme) brocha o pistola. Realizado el tratamiento, mantenerlo húmedo durante varias horas.

Cuando se aplica en sustratos exigentes, se recomienda poner en servicio luego de por lo menos 72 hs. pasadas de la última mano.

Consumo

Aproximadamente 0.8 a 1 kg / m² / mano de aplicación dependiendo del estado de absorción y rugosidad del sustrato.

Almacenar

Vida útil: 6 meses en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. El ambiente recomendado debe estar comprendido entre los 5 y 30 ° C ya que por debajo y por sobre estas temperaturas, el material puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

Advertencias:

Es muy importante hacer la aplicación sobre sustratos con temperaturas superiores a los 3 ° C por encima de la de punto de rocío para evitar condensación de agua en la superficie del producto durante el curado.

Humedecer previamente el sustrato.

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.

