

Fondo Cromato Alquídic

Imprimación sintética anticorrosiva

Fondo Cromato Alquídic es una imprimación de base alquídica con propiedades anticorrosivas de amplio espectro y con buenas propiedades antioxidantes en ambientes de distinta naturaleza.

Se utiliza como capa de fondo de esquemas convencionales en ambientes rurales, marinos y en presencia de agresión química media.

Gran poder anticorrosivo. Correcta adherencia sobre superficies preparadas deficientemente gracias a su poder humectante. Excelente aplicabilidad. Compatible con pinturas alquídicas e incluso clorocauchos al cabo de varios días de secado

Usos

Pretratamiento para acero y metales ferrosos.

Dado que sus resistencias químicas son moderadas, no se recomienda para exposición a agentes químicos agresivos sin capa de acabado adecuada, o inmersión.

Aplicación y consumo

1) Preparación de la superficie:

Para superficies de acero la preparación se recomienda por arenado o granallado grado SA 2 ½.

2) Aplicación:

Homogeneizar el contenido del envase y diluir de ser necesario con Prokrete Diluyente para facilitar la aplicación.

3) Tiempo de Secado y curado:

a 23º C:

Secado al tacto.....2 horas
Para recubrir.....8 horas
Duro.....8 horas.

4) Colocación:

Pincel o rodillo: Se puede diluir hasta un 10 %.

Soplete convencional: Se puede diluir hasta un 15% / Boquilla de fluido 2 a 3 mm diám. / Presión 2 kg/cm2 /Adecuado cabezal de aire.

Soplete airless: Se puede diluir hasta un 5 % / Tamaño de boquilla 0.43 a 0.48 mm diám. / Presión de salida 100 – 120 kg/cm2

6)

Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, y antes que endurezca el material, con Prokrete Diluyente.

Limpieza:

Datos Físicos

Terminación: Mate

Curado: Por evaporación de solvente y por oxidación polimérica

Sólidos por volumen según ASTM D2697: 60 - 65 %

Espesor de película seca por mano: 40 - 50 μ

Cantidad de manos: 1 a 2

Rendimiento teórico (50 mic): 0.075 a 0.080 L/m².

Almacenar

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados, protegidos de la corrosión.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.

PROKRETE

PROKRETE ARGENTINA S.A. – Matheu 2259 (B1606DGA) Munro – Buenos Aires – Argentina
Tel.: (54-11) 4756-7770 Líneas Rotativas – Fax.: (54-11) 4762-5305
Web site: www.prokrete.com

