Hidrofugantes

HOJA TÉCNICA E INSTRUCCIÓN DE USO
Octubre de 2006

# Protex WR

## Tratamiento hidrorepelente siliconado

**Protex WR** es un compuesto formulado en base a resinas de silicona modificadas que producen elevada repelencia al agua impidiendo que esta sea absorbida por los capilares expuestos del sustrato tratado.

### *Características y propiedades*

Gran calidad de prestación. Excelente poder de penetración.
Alta resistencia a los álcalis lo que reduce considerablemente las probables formaciones salitrosas aun en zonas de deshielo.
Su repelencia al agua se desarrolla rápidamente. Impidiendo además la fijación de polvillo y el desarrollo de microorganismos.
No es barrera de vapor.
Realza el aspecto de la superficie que ha sido tratada.
Es de fácil aplicación. No requiere diluciones. Se entrega listo para usar.

### *Usos*

**Protex WR** es indicado par la protección de revoques en general, muros, ladrillos, tejas, hormigón, bloques, fibrocemento, piedras, y todo material que se desee proteger de la lluvia y humedad.
No es apto para aplicar en superficies sometidas a presión de agua o inmersión.

### *Aplicación*

*Preparación de la superficie:*
La duración del tratamiento será mayor cuanto mejor sea el estado de la superficie de aplicación. La misma deberá estar limpia, libre de aceites, grasas o eflorescencias, pinturas o barnices, sana o bien reparada y, por sobre todo, bien seca. Solo en casos especiales se podrá aplicar con sobre superficies ligeramente húmedas.

*Colocación:*
**Protex WR** se aplica sin diluir con pincel, rodillo, pulverizador, pistola convencional o airless siempre tratando de que la superficie quede lo más impregnada posible con el material. No es necesario esperar para el repintado.

### *Consumo*

Depende del método de aplicación y de la absorción del sustrato, puede oscilar entre 0.200 a 0.300 L / m2. por mano el que puede variar según la absorción.

### *Almacenar*

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco protegidos de la corrosión.
Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. El ambiente recomendado debe estar comprendido entre los 5 y 30 ° C ya que por debajo y por sobre estas temperaturas, el material puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

PROTEX

Hidrofugantes

*Advertencias:*
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C.
Es conveniente durante la aplicación ventilar el área.
**Protex WR** contiene solventes volátiles inflamables; mantener las normas de seguridad correspondientes durante el almacenaje, transporte y manipuleo. Utilizar guantes de goma, protección ocular y respiratoria. Consultar la Hoja de Seguridad correspondiente.

***Observaciones***

*Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.*

PROTEX

TÜV CERT ISO 9001:2000 Certificado: 01 10006 054258

www.tuv.com TÜV TÜV Rheinland Group ID:9105030645

PROKRETE ARGENTINA S.A. – Matheu 2259 (B1606DGA) Munro – Buenos Aires – Argentina
Tel.: (54-11) 4756-7770 Líneas Rotativas – Fax.: (54-11) 4762-5305
Web site: www.prokrete.com